



产品说明

高级铝冷轧油添加剂系列

Flularoll 8506, 8508, 8510, 8512

性能概述

Flularoll 8506, 8508, 8510, 8512 高级铝冷轧油选用高级润滑添加剂，等多种添加剂精制而成的，具有下列特点：

- ◇ 优良的润滑性能，轧制油的油膜强度高，磨擦系数低，可提高表面光洁度，最大程度的减少表面质量缺陷等现象的发生，最大限度的延长轧棍使用寿命；
- ◇ 优良的定温退火挥发性能，无退火油斑；
- ◇ 抗氧化性能优异，产品使用寿命长；
- ◇ 性价比高。性能已达到、甚至超过 Esso 的 WYROL 产品的指标；
- ◇ 气味低，是一种环保产品。

典型理化参数

性能	单位	8506	8508	8510	8512	测试方法
色度	不大于	1	1	1	1	GB/T 6540
密度	20℃, g/cm ³	0.85	0.83	0.83	0.83	GB/T 1884
粘度	40℃, mm ² /s	2.5	8.0	3.0	8.5	GB/T 265
闪点	COC °C 不小于	130	130	130	130	GB/T 3536
水分	% 不大于	0.1	0.1	0.1	0.1	GB/T 260
酸值	mgKOH/g	0.1	0.1	0.1	0.1	GB/T 264
皂化值	mgKOH/g	210	60	110	25	ASTM D94
羟值	mgKOH/g	30	140	20	230	GB/T 7384
铜腐蚀	等级(铜片, 100℃, 3hr.)	1a	1a	1a	1a	GB/T 5096

应用

适用于铝簿板的精轧和铝箔的精轧。

符合美国食品药品监督管理局(FDA)第 CFR 178.3910 条规定。

货架寿命

经出厂检验合格的产品，应在一年期限内使用；若超出期限尚未使用，待复验合格后方可使用。

包装与存储

出厂检验合格的产品应在一年期限内使用。若超出期限尚未使用，待复验合格后方可使用。

采用 18/208/1000 升桶包装，净重： 15/160/800 公斤。储存温度为 5~40℃，室温存储。